

Acczent Excellence Genius 70

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	
Tipologia di prodotto	ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione commerciale	ISO 10874	34 Intenso
Classificazione industriale	ISO 10874	43 Elevato
Contenuto leganti strato d'usura	ISO 10582	Tipo I
Caratteristiche tecniche	Standard	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,70 mm
Spessore totale	EN ISO 24346	2,45 mm
Peso totale	EN ISO 23997	3400 g/m ²
Trattamento superficiale		TopClean XP
Metodo di Installazione		Autoposante
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0120-092-DOP-2019-12
Reazione al fuoco	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 appoggiato su sottofondi A1fl e/o A2fl; Cfl-s1 appoggiato su sottofondo in legno
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m ² •K/W)	EN ISO 10456	0,02 m ² •K/W
Antiscivolo	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Performance tecniche	Standard	
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Miglior valore misurato : 0,01 mm Media del valore misurato : 0,03 mm
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0.10 % Miglior valore misurato : ≤ 0.04 %
Antiscivolo	DIN 51130	R9 R10
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	$\leq 2 $ mm
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Non compromesso
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	
Riciclabilità		Riciclabile
Contenuto riciclato		23 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		8,86 kg CO ₂ e /m ²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		4,10 kg CO ₂ e /m ² /anno
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1
EPD		Disponibile
Dimensioni e design		
Rotolo	Rotolo 2 x 23 m	
Colori	25	



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (09/12/2022). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.