



Un passo avanti
nella Sicurezza



Pavimenti industriali autoposanti

Le mattonelle **U-TILE** vengono prodotte mediante stampaggio ad iniezione con PVC 100% vergine non riciclato, garantendo un'ottima qualità e durata nel tempo.

I campi di applicazione di **U-TILE PVC Floor System** sono diversi:

Industrie, Aree produttive e commerciali - Magazzini e soppalchi - Negozi e uffici - Centri sportivi
Scuole e ospedali - Terminal aeroportuali e stazioni ferroviarie.

Caratteristiche principali

- Montaggio facile e veloce
- Non è necessario sospendere l'attività lavorativa
- Nessun trattamento di incollaggio
- Lunga durata e resistenza all'usura
- Ottima resistenza agli agenti chimici
- Superficie anti-polvere
- Evita danni ai materiali caduti accidentalmente
- Confortevole nel camminarvi
- Flessibilità nella codifica di zone mediante colori



GARANZIA 10 ANNI





Pavimenti industriali autoposanti

U-TILE PVC Floor System STANDARD

Superficie martellata antiscivolo R10 - Spessore: 5,5 - 6,7



U-TILE PVC Floor System BICOLOR SPECIAL (con segnaletica inserita)

Superficie martellata antiscivolo R10 - Spessore: 5,5 - 6,7

Brevetto n. 0000279021



GARANZIA 10 ANNI



Descrizione prodotto

Materiale:	PVC 100% vergine
Dimensioni piastrella:	500 x 500 mm. (490 x 490 utile)
Spessore piastrella:	5,5 - 6,7 - 7,5 mm.
Peso piastrella:	spessore 5,5 mm.: Kg. 1,6 spessore 6,7 mm.: Kg. 1,9 spessore 7,5 mm.: Kg. 2,2

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	ISO 1183	gr/cm ³	1,260 ± 0,02
Carico di rottura:	ISO 527	N/mm ²	17 ± 3
Allungamento a rottura:	ISO 527		285 ± 30
Rigidità dielettrica:	DIN 53841	Kv/cm	250 - 350
Resistenza all'abrasione:	ISO 4649	mm ³	88
Conducibilità termica:	DIN 52612	W/mx	0,12 - 0,15
Compression set:	ISO 815	%	33,3
Marcatura CE:	EN 14041		

Resistenza chimica

Soluzioni acide:

Acido cloridico max 36%
Acido fosforico max 25%
Acido nitrico max 25%
Acido acetico max 10%
Acido citrico

Soluzioni basiche:

Idrossido di sodio max 40%
Idrossido di ammonio
Perossido di idrogeno max 30%
Alcol metilico, alcol etilico
Alcol isopropilico, Glicole etilenico

Resiste al contatto non prolungato con oli.

Utilizzare colori scuri per contatto con materiali in gomma vulcanizzata.

Resistenza al fuoco:	EN 1350-1	bfl-s1
Durezza:	ISO 868	Sh A
Classe formaldeide:	E1	
Resistenza allo scivolamento:	DIN 51130	Classe R10

Il prodotto è disponibile anche in versione antistatica.





Electrotechnical Evaluation
Evaluation of floor tiles



Electrostatic Discharge
Association

Colori disponibili

			
RAL 9004	RAL 7001	RAL 7015	RAL 7047
			
RAL 6028	RAL 3000	RAL 1023	RAL 5010

SI ESEGUONO
COLORI A RICHIESTA


Accessori

RAMPA



mm. 490


ANGOLO



mm. 130

Novità: SUPERFICIE ULTRA GRIP

Su richiesta è disponibile mattonella antiscivolo con resistenza allo scivolamento DIN 51130 R11.





ZIPPER s.r.l.

Via dell'Artigiano, 12

40065 Pianoro BO

Tel. +39 051 5871940

Tel. +39 051 6516464

e-mail: info@zippersrl.it

www.zippersrl.it