

ETRUSCO xf²™ (2.5 mm)

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	ISO 24011	Linoleum marmorizzato
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Traffico intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Traffico Intenso
Classificazione industriale	EN ISO 10874	43 Traffico intenso
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori Tarkett
Trattamento superficiale		xf ² ™
Spessore totale	ISO 24346	2,50 mm
Peso totale	ISO 23997	2900 g/m ²
Flessibilità	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Media del valore misurato : 17,5 mm ø
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori Tarkett
Marcatura CE	EN 14041	EN 14041
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0200 0001 DoP 2013 07
Reazione al fuoco - Incollato su sottofondo non combustibile	EN 13501-1	Cfl-s1
Antiscivolo	DIN 51130	R9
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Conducibilità termica (W/m K)	EN ISO 10456	0.17
Performance tecniche	Standard	Valori Tarkett
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Media del valore misurato : 0,08 mm
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Idoneo per sedie da ufficio con rotelle di tipo W (Norma EN 12529)
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Resistente a acidi diluiti, olio, grasso, solventi e alcali
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 6
Attività antibatterica	ISO 22196	Naturalmente antibatterico (Bacteria mix - Ecoli e MRSA)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile		Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		-1,70 kg CO ₂ e /m ²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)		-1,92 kg CO ₂ e /m ²
Contenuto riciclato		36 %
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 2 x ≤30m
Colori		16

Riduzione acustica con Elafono* - ΔLw (EN ISO 10140-3 / 717-2) : 14dB

*Elafono: Tappetino naturale di 2,0 mm, 100% sughero, da installare in combinazione con un qualsiasi linoleum compatto Tarkett per un'ulteriore riduzione acustica (fino a 15 dB, in base al prodotto).



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (19/02/2026). Secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul sito www.tarkett.it. Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett ed in linea con la norma UNI 11515-1.